

SEALTITE 901

LÄTTFLYTANDE CYANOAKRYLATLIM

Beskrivning:

SEALTITE 901 är ett enkomponent lättflytande cyanoakrylatlim (snabblim) för snabb sammanfogning av en rad olika material som metaller, plaster, läder, trä, gummi, tyg, papper och elastomerer. SEALTITE 901 härdar i rumstemperatur genom att reagera med omgivande luftfuktighet. Limmet fixerar redan efter några sekunder, vilket möjliggör snabb produktion. Fullt härdad är produkten efter 24 timmar även om en stor del av dess styrka uppnås på mycket kort tid.

Tekniska data:*Ohärdade produkt*

Färg	Transparent
Typ	Etylcianoakrylat
Specifik vikt:	1,1
Viskositet:	110 mPas
Spaltfyllnad	Max 0,1mm
Fixeringstid: <i>cirkatid</i> 25°C/50%RH	
Gummi	<5 s
Metall	20 s
Plast	10 s
Härdtid till full styrka:	24 timmar

Härdad produkt

Draghållfasthet:	19 MPa
Temperaturområde:	-30 - +85°C

Förbehandling:

Ytan där SEALTITE 901 ska appliceras bör vara rengjord för bästa resultat. Mekanisk slipning och/eller avfettning med lämplig LPS-produkt rekommenderas. Kontakta GA Lindberg AB för mer information (08-7030200).

För svårlimmade ytor rekommenderas användning av primer före limning – tex Permabond PolyolefinPrimer(POP). Kontakta oss gärna för mer information.

Härdning:

Bästa fysikaliska egenskaper uppnås vid rumstemperatur och relativ luftfuktighet kring 50%. Härdtiden beror på omgivande luftfuktighet. Låg luftfuktighet ger längre härdtid.

Lagring:

Öppnad förpackning av SEALTITE 901 bör förvaras torrt vid rumstemperatur. Öppnad förpackning förvaras i kyl 2-8°C.

Miljö och hälsa:

För detaljerad information hänvisar vi till produktens säkerhetsdatablad som finns tillgängligt på begäran.

Dessa data är ej tänkta att användas vid upprättande av specifikationer. Kontakta GA Lindberg innan du skriver specifikation för denna produkt.