

MOLYKOTE® Multigliss Dispersion

Dispersion med penetrerande egenskaper

KÄNNETECKEN

- Penetration
- Rostuppluckringsegenskaper
- Smörjning

KOMPOSITION

- Mineralolja
- Fasta smörjmedel
- Stabilisatorer
- Lösningssmedel
- Korrosionsskyddsmedel

GRUNDLÄGGANDE EGENSKAPER

Specifikationskrivare: Dessa värden är inte avsedda för användning vid förberedelse av specifikationer. Kontakta Dow Corning's lokala försäljningsrepresentant innan du skriver specifikationer för denna produkt.

Standard*	Test	Enhet	Resultat
	Färg		Genomskinlig
	Densitet, viskositet		
ISO 2811	Densitet vid 20°C	g/ml	0,85
4 DIN 53 211	Viskositet	s	12,5
	Bärförmåga, slitageskydd		
	4-kuletestare (VKA)		
DIN 51 350 pt.2	Svetslast	N	1200
DIN 51 350 pt.3	Slitagemärken vid 400N belastning	mm	0,72

* ISO: International Standardisation Organisation (Internationella standardiseringsorganisationen).

DIN: Deutsche Industrie Norm (Tysk industristandard).

ANVÄNDNINGSSÄTT

Appliceringssätt

Skaka före användning. Kan appliceras med pensel, oljekanna, sprejbuk, handburen sprututrustning eller tryckluftssprututrustning, eller genom nedsänkning. Medge längre reaktionstid på svårt korroderade delar. Upprepa vid behov.

FÖRSIKTIGHETS- ÅTGÄRDER VID HANTERING

Säkerhetsinformation som krävs för att produkten ska kunna användas på ett säkert sätt ingår inte. Innan Du handskas med produkten, bör Du läsa produkt- och säkerhetsinformationen och produktetiketterna samt informationen om fysiska och hälsorelaterade risker. Säkerhetsinformationen finns tillgänglig på Dow Corning's webbplats på adressen www.dowcorning.com. Du kan också få en kopia från din lokala Dow Corning-försäljare eller återförsäljare eller genom att ringa din lokala Dow Corning Global-kontakt.

HÅLLBARHETSTID OCH FÖRVARING

Vid förvaring i oöppnad originalbehållare vid eller under 20°C har denna produkt en livslängd på 60 månader från och med tillverkningsdatumet.

FÖRPACKNING

Denna produkt finns i behållare av olika standardstorlekar. Detaljinformation om standardstorlekar kan du få från närmaste Dow Corning-säljkontor eller G.A. Lindberg.

BEGRÄNSNINGAR

Denna produkt har varken rekommenderats eller testats som lämplig för medicinskt eller farmaceutiskt bruk.

HÄLSO- OCH MILJÖINFORMATION

För att ge kunder stöd om produktsäkerhetsbehov har Dow Corning en omfattande organisation för produktförvaltning och ett team för hälso-, miljö- och regleringsärenden med specialister på alla områden.

För mer information, se vår webbplats på www.dowcorning.com eller kontakta din lokala Dow Corning-representant.

INFORMATION OM BEGRÄNSAD GARANTI - VAR GOD LÄS IGENOM DENNA NOGGRANT

Informationen i detta dokument delges i god tro och antas vara korrekt. Eftersom de omständigheter och metoder under/på vilka våra produkter används står utanför vår kontroll, bör denna information inte användas i stället för test som utförts av kunden för att försäkra att Dow Corning's produkter är säkra, effektiva och fullständigt tillfredsställande för avsedd användning. Förslag på användning skall inte ses som medel för intrång i något patent.

Dow Corning's garanterar endast att produkten överensstämmer med Dow Corning's försäljningsspecifikationer som gällde då produkten levererades.

Den enda gottgörelse Ni är berättigad till vid överträdelse av garantin begränsas till återbetalning av inköpspriset eller utbyte av den produkt som bevisligen inte uppfyller kraven för nämnda garanti.

DOW CORNING FRÅNSÄGER SIG UTTRYCKLIGEN ALL ANNAN UTTALAD ELLER UNDERFÖRSTÅDD GARANTI BETRÄFFANDE LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER SÄLJBARHET.

DOW CORNING FRÅNSÄGER SIG ANSVARSSKYLDIGHET FÖR OAVSIKTLIGA SKADOR OCH FÖLJDSKADOR.

VI HJÄLPER DIG UPPFINNA FRAMTIDEN.™

www.dowcorning.com