

MOLYKOTE® M 30 Dispersion

Svart dispersion av fasta smörjmedel i syntetisk olja

KÄNNETECKEN

- Vätskesmörjning upp till +200°C (392°F)
- Torrsmörjning upp till +450°C (842°F)
- Ingen förhartsning

KOMPOSITION

- Syntetisk olja
- Molybdendisulfid
- Disperseringsmedel

TILLÄMPNING

- Har använts framgångsrikt på kedjor och rullar i transportband.

GRUNDLÄGGANDE EGENSKAPER

Specifikationsskrivare: Dessa värden är inte avsedda för användning vid förberedelse av specifikationer. Kontakta Dow Cornings lokala försäljningsrepresentant innan du skriver specifikationer för denna produkt.

Standard*	Test	Enhet	Resultat
	Färg		Svart
	Densitet, viskositet		
DIN 51 757	Densitet vid 20°C (68°F)	g/ml	1,0
DIN 51 562	Basoljans viskositet vid 40°C (104°F) ¹	mm ² /s	120
	Temperatur		
	Övre drifttemperatursgräns	°C	Vätskesmörjning upp till +200; torrsmörjning vid temp över +450
		°F	Vätskesmörjning upp till 392; torrsmörjning vid temp över 842
	Bärförmåga, slitageskydd		
	4-kuletestare (VKA)		
DIN 51 562 pt.2	Svetslast	N	2000
DIN 51 350 pt.3	Slitagemärken vid 800N belastning	mm	1,02
	Almen-Wieland-maskin		
	OK-belastning	N	20000

1. Beräknat viskositetsvärde för basoljeblandning.

* DIN: Deutsche Industrie Norm (Tysk industristandard).

ANVÄNDNINGSSÄTT

Appliceringssätt

Rengör kontaktytan före första applikationen. Applicera med hjälp av borste, oljekanna, sprutpistol eller spolsmörjning. Kan även användas med doseringsutrustning och automatiska sprutanordningar. Blanda inte med fett eller oljor.

FÖRSIKTIGHETS-ÅTGÄRDER VID HANTERING

Säkerhetsinformation som krävs för att produkten ska kunna användas på ett säkert sätt ingår inte. Innan Du handskas med produkten, bör Du läsa produkt- och säkerhetsinformationen och produktetiketterna samt informationen om fysiska och hälsorelaterade risker. Säkerhetsinformationen finns tillgänglig på Dow Corning webbplats på adressen www.dowcorning.com.

Du kan också få en kopia från din lokala Dow Corning-försäljare eller återförsäljare eller genom att ringa din lokala Dow Corning Global-kontakt.

HÅLLBARHETSTID OCH FÖRVARING

Vid förvaring i oöppnad originalbehållare vid eller under 20°C (68°F) har denna produkt en livslängd på 12 månader från och med tillverkningsdatumet.

FÖRPACKNING

Denna produkt finns i behållare av olika standardstorlekar. Detaljinformation om standardstorlekar kan du få från närmaste Dow Corning-säljkontor eller G.A. Lindberg.

BEGRÄNSNINGAR

Denna produkt har varken rekommenderats eller testats som lämplig för medicinskt eller farmaceutiskt bruk.

HÄLSO- OCH MILJÖINFORMATION

För att ge kunder stöd om produktsäkerhetsbehov har Dow Corning en omfattande organisation för produktförvaltning och ett team för hälso-, miljö- och regleringsärenden med specialister på alla områden.

För mer information, se vår webbplats på www.dowcorning.com eller kontakta din lokala Dow Corning-representant.

INFORMATION OM BEGRÄNSAD GARANTI - VAR GOD LÄS IGENOM DENNA NOGGRANT

Informationen i detta dokument delges i god tro och antas vara korrekt. Eftersom de omständigheter och metoder under/på vilka våra produkter används står utanför vår kontroll, bör denna information inte användas i stället för test som utförts av kunden för att försäkra att Dow Corning produkter är säkra, effektiva och fullständigt tillfredsställande för avsedd användning. Förslag på användning skall inte ses som medel för intrång i något patent.

Dow Corning garanterar endast att produkten överensstämmer med Dow Corning försäljningsspecifikationerna som gällde då produkten levererades.

Den enda gottgörelse Ni är berättigad till vid överträdelse av garantin begränsas till återbetalning av inköpspriset eller utbyte av den produkt som bevisligen inte uppfyller kraven för nämnda garanti.

DOW CORNING FRÅNSÄGER SIG UTTRYCKLIGEN ALL ANNAN UTTALAD ELLER UNDERFÖRSTÅDD GARANTI BETRÄFFANDE LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER SÄLJBARHET.

DOW CORNING FRÅNSÄGER SIG ANSVARSSKYLDIGHET FÖR OAVSIKTLIGA SKADOR OCH FÖLJDSKADOR.

VI HJÄLPER DIG UPPFINNA FRAMTIDEN.™

www.dowcorning.com